



Normes de façonnage Produits forestiers Résolu Mistassini

- **Essences** : Épinettes, Sapin, Pin gris
- **Longueur** : 5,04m (16 pi 6po) en mode laisser-porter jusqu'à 3.10m (10pi 2po)
- Les billots en laissé porter c'est-à-dire avec longueur variable entre 3.10m et 5,04m et un fin bout à 9,1cm en mélange avec le 5.04m dans l'empilement.
- **Diamètre Fin bout** : 9,1 cm (4po)
- Tolérance de ± 5 cm sur la longueur des billes
- **Diamètre Maximum** : 60 cm (24po)

Max 60cm

5.04m

Min 9.1cm

- **Carie de pied** : moins du tiers du diamètre
 - **Aucun arbre mort ou chicot**
 - **Aucune branche sur les troncs et dans les empilements**
 - **Nœuds au ras du tronc**
 - **Aucune charnière d'abattage, étoile, fendu, racine**
 - **Aucune bille de blocage** : (baïonnette, chancre, fourche, tordu et courbe excessive)
 - **Empilement** :
 - Épinette, pin gris
 - Sapin démêlé
 - Gros bouts du même côté
 - **Aucun mélèze**
- ❖ **Les billes d'un diamètre de plus de 38 cm (15po) doivent obligatoirement être faite en 5,04m (16pi 6po) et marquer d'un ``#``. Ces billots doivent être regroupé dans un empilement distinct.**

Normes de façonnage Produits forestiers Résolu Mistassini

Bois Non Conforme

